

Výsledky testů – zdravotnická rouška TYP II art. č.: 000-994
Výsledky testov - zdravotnicke rúško TYP II art. č.: 000-994

Výsledky testu na základě testovacího vzorku zasláného výzkumným institucím. Výsledkem je průměr získaný z testování všech vzorků.

Výsledky testu založené na testovací vzorce zaslanej výskumným inštitúciám. Výsledkom je priemer získaný testovaním všetkých vzoriek.

Testy:	Norma:	Naměřené výsledky / Namerané výsledky:	Minimální hodnota uvedená v normě / Minimálna hodnota uvedená v norme:
1 Účinnost filtrace bakteriálních kmenů / <i>Účinnosť filtrácie bakteriálnych kmeňov (BFE)</i>	EN 14683:2019+AC	99,4 %	≥98 %
2 Mikrobiologická čistota	EN 14683:2019+AC	29,8 jtk/g	<30 jtk/g.
3 Dýchací odpor	EN 14683:2019+AC	18,94-27,71 Pa/cm ²	<40 Pa/cm ²
4 Posouzení dráždivosti/ <i>Posúdenie dráždivosti</i>	EN 14683:2019+AC EN ISO 10993-10:2015-02	Žádné podráždění pokožky / <i>Žiadne podráždenie pokožky</i>	Žádné podráždění pokožky / <i>Žiadne podráždenie pokožky</i>
5 Hodnocení cytotoxicity / <i>Stanovenie cytotoxicity</i>	EN 14683:2019+AC EN ISO10993-5:2009	„0“ – netoxická	„0“ – netoxická
6 Posouzení senzibilizace / <i>Posúdenie senzibilizácie</i>	EN 14683:2019+AC	není alergický / <i>nie je alergický</i>	není alergický / <i>nie je alergický</i>

Zkoušky prováděné výzkumnými institucemi:
Testy vykonané výzkumnými institucemi:

Testy 1-3 byly provedeny CIOP - Ústředním ústavem pro ochranu práce - Národním výzkumným ústavem

Testy 1-3 vykonal CIOP - Ústredný ústav ochrany práce - Národný výskumný ústav

Testy 4-6 byly provedeny InnoNIL - Národním ústavem pro léčiva

Testy 4-6 vykonal InnoNIL - národný ústav pre liečivá